

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN CERÁMICA



ceramco[®]ic
Integrated Ceramics




Manual para la
elaboración cerámica

DENTSPLY



Instrucciones para un trabajo altamente estético







Recomendación de prensado

	Precalentar °C	Aumento °C/min.	Temp. final °C	Vacio	Mantener min.	Tiempo prensado min.	Enfriar min.
Centigrados	700	60	890	voll	20	20	-
Fahrenheit	1292	108	1634	voll	20	20	-

Anotaciones

Blank area for notes, consisting of 12 horizontal lines.



Fascinación Protésica

22221/1106/DB
Estado: 06/2011

E

Distributed by:

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
www.dentsply-degudent.de

DENTSPLY International Inc.
570 West College Ave.
York, PA 17405-0872
717-699-4190, Fax: 717-849-4543
www.ceramco.com

DENTSPLY